

vdw kvalitet

Du köper inte bara en produkt, Du köper kvalitet, service och tillförlitlighet. Och det är det som kännetecknar oss – till Din fördel.

- välbeprövad produktkvalitet och garanterad tillförlitlighet där Du behöver den
- omfattande produktutbud – alltid rätt lösning för alla behov
- vår rådgivningsservice – alltid till hands för Dig
- vår applikationsteknik ger Dig den hjälp Du behöver
- 48-timmars leveransservice – eftersom tid är pengar

Du hittar våra produkter hos ledande bygg- och naturstensleverantörer.





Din återförsäljare

vdw Fogbruk

För fogning av naturstenläggning, betongstenläggning, plattor och klinkers på terrasser, vägar, uppfarter och gator.

- snabbt och beständigt
- för snygga beläggnings- och plattor
- nötningsbeständigt
- frostbeständigt
- miljövänligt
- inget ogräs i skarvarna

GftK

Produkt	Beskrivning	Färger	Levereras i	 lätt trafikbelastning: - trädgårdsgångar - terrasser	 lätt till medelstark trafikbelastning: - uppfarter - gårdsytor med personbilstrafik	 medelstark trafikbelastning: - personbils- och tillfällig lastbilstrafik - uppfarter - mynningar	 stark trafikbelastning: - huvudvägar - industrivägar
vdw 800 2-komponents stenfogbruk på epoxyhartsbas Fogbredd från 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - permanent vattengenomsläpplig för sten och plattor - ??? - tål högtrycks- och sopmaskin - stor flytförmåga 	<ul style="list-style-type: none"> - natur - stengrått - basalt 	<ul style="list-style-type: none"> - 40 kg säck - 25 kg hink 	+++	++		
vdw 840 N 1-komponents stenfogbruk på polybutadienbas Fogbredd från 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vattengenomsläpplig - klart att använda - behöver inte blandas 	<ul style="list-style-type: none"> - natur - stengrått - basalt 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 kg hink bruksfärdig vakuumpförpackat färdigt bruk 	++			
vdw 850 2-komponents fogbruk självtätande på epoxyhartsbasis Fogbredd från 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vattengenomsläpplig - kan bearbetas även i regn och låga temperaturer - självtätande - tål sopmaskin - ??? - nästan ingen bindemedelsfilm 	<ul style="list-style-type: none"> - sandfärger - stengrått - basalt 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 kg hink 	+++	+++	++	
vdw 870 1-komponents fogfixering Fogbredd 1-5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vattengenomsläpplig - fixering av nya och befintliga sandfogar - ??? - regn- och soptålig 	<ul style="list-style-type: none"> - vitt/färglöst 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 liters flaska - 5 liters behållare - 10 liters behållare 	+			

Fråga också efter våra övriga produkter inom natur- och betongstensfogning.

Läs alltid igenom våra arbetsanvisningar.

(01/2006)

+++ – passar bäst ++ – passar bra + – passar □ – passar ej



Förberedelse:

Rengör ytan från alla restprodukter.

1

Vattna:

Vattna igenom ytan rikligt.

2

Blanda fogbruket:

blanda säckens innehåll (homogent förblandade mineralämnena med ett bindemedel) med innehållet i den flaska med bindemedel som ligger i säcken i tvångsblandare (5 minuter), i frifallsblandare (8 minuter) eller med hjälp av bormaskin med omrörare i blandningskärl (5 minuter).

Tillsätt vatten:

Läs instruktionerna på förpackningen avs. tillsättande av vatten.

Fyll fogarna:

Dra bruket med gummispatel så att det täcker hela ytan, och arbeta in det intensivt i skarvarna.

4

Sopa:

Sopa bort fuktigt överskottsbruk efter ca 15-20 minuter (vid 20 °C) med fuktig kokosborste tills att det är helt borta från ytan. Sopa inte in brukrester i fogar som fortfarande är öppna.

3

Så enkelt är det *

6