

vdw kvalitet

Du kjøper ikke bare et produkt, du kjøper kvalitet, service og pålitelighet. For det er det som utmerker oss – til din fordel.

- kontrollert produktkvalitet
garantert brukssikkerhet på byggeplassen din
- omfangsrik produktrekke – den riktige løsningen for et hvert brukstilfelle
- vår byggstoff rådgiverservice – alltid der for deg
- vår bruksteknikk lar deg ikke være alene med problemet ditt
- 48 timers leveringsservice – for tid er penger

Våre produkter finner du hos førende byggstoff-og natursteinforhandlere.

Din fagforhandler

vdw fugemørtel

For fuging av natursteinbrostein, betongbrostein, plater og klinkerbelegg på terrasser, veier, innkjøringer og gater.

- hurtig og varig
- for rene brostein- og plateflater
- slitestærk
- frostbestandig
- miljøvennlig
- ingen ugress i fugene

GftK

Produkt	Beskrivelse	Farger	Leveringsbunter	 lette trafikkbelastninger: - hageveier - terrasser	 lette til middels trafikkbelastninger: - innkjørler - Gårdsflater med biltrafikk	 middels trafikkbelastninger: - bil- og av og til lastebiltrafikk - innkjørler - knutepunkter	 sterke trafikkbelastninger: - hovedtrafikkveier - industriveier
vdw 800 2-komponent brosteinfugemørtel på epoksidharpiksbasis fugebredde fra 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - varig vanngjennomtrengelig - for brostein og plater - frostbestandig - bestandig mot høytrykk og støvsuger med børste - stor flyteevne 	<ul style="list-style-type: none"> - natur - steingrå - basalt 	<ul style="list-style-type: none"> - 40 kg sekk - 25 kg bølge 	+++	++		
vdw 840 N 1-komponent brosteinfugemørtel på polybutadienbasis fugebredde fra 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vanngjennomtrengelig - bearbeidelseevne - det kreves ingen blanding 	<ul style="list-style-type: none"> - natur - steingrå - basalt 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 kg bølge bruksferdig vakuumpakket ferdigmørtel 	++			
vdw 850 2-komponent fugemørtel selvtettende på epoksidharpiksbasis fugebredde fra 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vanngjennomtrengelig - kan også bearbeides ved regn og lave temperaturer - selvtettende - bestandig mot støvsuger med børste - frostbestandig - nesten ingen bindemiddelfilm 	<ul style="list-style-type: none"> - sandfarger - steingrå - basalt 	<ul style="list-style-type: none"> - 25 kg bølge 	+++	+++	++	
vdw 870 1-komponent fugefester fugebredde fra 1-5 mm	<ul style="list-style-type: none"> - vanngjennomtrengelig - festing av nye og bestående sandfuger - frostbestandig - regn- og børstebestandig 	<ul style="list-style-type: none"> - hvit/fargeløs 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 liter flaske - 5 liter beholder - 10 liter beholder 	+			

Spør også etter våre andre produkter innen natur- og betongsteinfuging.

Vær oppmerksom på våre bearbeidelsehensynninger.

(01/2006)

+++ – utmerket egnet ++ – bra egnet + – egnet □ – ikke egnet



Forberedning:

Overflaten til objektet som skal fuges rengjøres helt uten rester.

1



Forhåndsvæting:

Flaten forhåndsvætes godt.

2



Blande brosteinfugemørtel:

Sekkinnholdet (homogen forhåndsblendede mineralstoffer med en bindemiddelkomponent) blandes med innholdet til bindemiddelflasken, som ligger i sekken, i tvangsblenderen (5 minutter), i gravitasjonsblender (8 minutter) eller med hjelp av boremaskin med rørekurv i mørtelkar (5 minutter).

3



Tilfør vann:

Vær oppmerksom på henvisningene på forpakningen angående vanntilførsel.

Fylle fugene:

Mørtelen trekkes med gummiskyveren over hele belegget og innarbeides intensivt inn i fugene.

4



Børste av:

Overflødig, jordfuktig mørtel børstes bort etter ca. 15-20 minutter (ved 20 °C), til den er helt borte fra overflaten med en fuktig kokoskost. Mørtelrester må ikke børstes inn i åpne fuger.

5



Så lett gjøres det*

6