

vdw kvalitet

De køber ikke kun et produkt, De køber kvalitet, service og tilforlidelighed. Det er nemlig det der udmærker os - til Deres fordel.

- Kontrolleret produktkvalitet
Garanteret anvendelsessikkerhed på Deres byggeplads
- Stort produktsortiment - den rigtige løsning til alle brugstilfælde
- Vores byggematerialeservice - altid til tjeneste
- Vores anvendelsesteknik lader Dem ikke i stikken med Deres problem
- 48-h-leveringservice - for tid er penge

Vores produkter finder De hos førende byggemateriale- og naturstensforhandlere.





Deres forhandler

vdw fugemørtel

Til fugning af naturbrosten, betonbrosten, fliser og murstensbelæggninger på terrasser, veje, indkørsler og gader.

- Hurtig og permanent
- For rene brostens- og fliseflader.
- Slidfast
- Frostbestandig
- Miljøvenlig
- Ingen ukrudt i fugen

GftK

Produkt	Beskrivelse	Farver	Leveringsenheder	 Let færdselsbelastning: · Haveveje · Terrasser	 Let til middel færdselsbelastning: · Indkøster · Gårdflder med personbilsfærdsel	 Middel færdselsbelastning: · Person- og lejlighedsvis lastvognsfærdsel · Tilkørsler · Indmundinger	 Stærk færdselsbelastning: · Hovedfærdselsgader · Industriveje
vdw 800 2-komponent-brostensfugemørtel på epoxidharpiksbasis Fugebredde fra 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Permanent vandgennemtrængelig · Til brosten og fliser · Frostbestandig · Højtryks- og fejmaskinefast · Høj flydeevne 	<ul style="list-style-type: none"> · Natur · Stengrå · Basalt 	<ul style="list-style-type: none"> · 40 kg sæk · 25 kg spand 	+++	++		
vdw 840 N 1-komponent-brostensfugemørtel på polybutadienbasis Fugebredde fra 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Vandgennemtrængelig · Forarbejdningsfærdig · Blanding ikke nødvendig 	<ul style="list-style-type: none"> · Natur · Stengrå · Basalt 	<ul style="list-style-type: none"> · 25 kg spand brugsfærdig vakuumpakket færdigmørtel 	++			
vdw 850 2-komponent-fugemørtel selvkomprimerende på epoxidharpiksbasis Fugebredde fra 5 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Vandgennemtrængelig · Kan også forarbejdes ved regn og lave temperaturer · Selvkomprimerende · Fejmaskinefast · Frostbestandig · Næsten ingen bindemiddelfilm 	<ul style="list-style-type: none"> · Sandfarver · Stengrå · Basalt 	<ul style="list-style-type: none"> · 25 kg spand 	+++	+++	++	
vdw 870 1-komponent-fugekomprimere Fugebredde fra 1–5 mm	<ul style="list-style-type: none"> · Vandgennemtrængelig · Komprimering af nye og eksisterende sandfuger · Frostbestandig · Regn- og fejefast 	<ul style="list-style-type: none"> · Hvid/farveløs 	<ul style="list-style-type: none"> · 1 liter flaske · 5 liter dunk · 10 liter dunk 	+			

Spørg også efter vores øvrige produkter til natur- og betonstenfugning.

Anvend i alle tilfælde vores forarbejdningshenvisninger.

(01/2006)

+++ – bedst egnet ++ – godt egnet + – egnet □ – ikke egnet



Forberedelse:

Rengør overfladen der skal fuges fuldstændigt.

1



Forvanding:

Forvand fladen grundigt.

2



Blanding af brostensfugemørtel:

Bland sækkens indhold (homogen forblandede mineralstoffer med en bindemiddelkomponent) med indholdet af den i sækken liggende bindemiddelflaske, i tvangsblender (5 minutter), i fritfaldsblander (8 minutter) eller med boremaskine med rørekurv i mørtelspan (5 minutter).



Tilsætning af vand:

Bemærk derved henvisningerne på pakken angående vandtilsætning.

Opfyldning af fuger:

Fordel mørtelen med gummi-svaberen over hele fladen og indarbejd den intensivt i fugerne.

4



Fejning:

Fej overskydende, jordfugtigt mørtel væk efter ca. 15–20 minutter (ved 20 °C) indtil den fuldstændige fjernelse fra overfladen med en kokoskost. Fej ikke mørtelrester ned i stadig åbne fuger.

3



Så let er det*

6

* Anvendelseseksempel vdw 800