

vdw 950 ultra – Fughilfe rapid

Verarbeitungsfertige Spezialimprägnierung als Einfughilfe für Natursteine und mineralische, saugfähige Beläge.
Reduziert den Bindemittelfilm bei der anschließenden Verfüugung von kritischen Untergründen mit kunstharzgebundenen Pflasterfugenmörteln.



weitere Eigenschaften

- Einfughilfe für die nachträgliche Kunstharzverfüugung
- für Natur- und Betonsteinuntergründe
- reduziert die Wasseraufnahme
- reduziert die Verschmutzungsneigung
- lösemittelfrei
- extrem kurze Trocknungszeit
- schneller Baufortschritt

GftK

Qualität für Profis

wichtige Hinweise

Eigenschaften:

vdw 950 ultra Fughilfe rapid ist auf vielen Natur- und Betonsteinen einsetzbar. Dieser reduziert die Saugfähigkeit der behandelten Beläge und verhindert weitgehend, dass das Bindermittel der nachträglichen Verfugung auf dem Belag zurückbleibt. Die Farbe des behandelten Belages wird dabei nicht oder nur gering verändert. Bestimmte Untergründe können durch **vdw 950 ultra Fughilfe rapid** dunkler erscheinen. **Wir empfehlen das Anlegen einer Probefläche.**

Voraussetzungen:

Sauberer, staubfreier, tragfähiger, saugfähiger und trockener Belag. **Außen- und Objekttemperatur >10°C**, max. 25°C, trockene Witterung.

Verbrauch:

ca. 50 bis 100 ml / m² (Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und sollte im Zweifel durch das Anlegen einer Probefläche ermittelt werden.)

Verarbeitung:

Die zu behandelnden Flächen sollen vollständig trocken, sauber und frei von Verschmutzungen sein.

vdw 950 ultra Fughilfe rapid mit geeignetem Pinsel, Schwamm oder Kurzflorrolle satt und gleichmäßig auftragen. **Pfützen oder Tropfenbildung sind zu vermeiden.** Wir empfehlen, **vdw 950 ultra Fughilfe rapid** zunächst in ein geeignetes Gefäß zu geben und das Material mittels Schwamm aufzutragen. Bei Plattenbelägen empfiehlt sich ein Arbeiten von Platte zu Platte bzw. ein Arbeiten von Reihe zu Reihe. Evtl. zurückbleibenden Produktüberschuss nach ca. 10 Minuten mit einem Papiertuch aufnehmen. Dieses ist besonders wichtig bei ungleich saugenden Untergründen, da es sonst zu Fleckenbildung kommen kann. Spritzer auf angrenzenden Materialien sind zu vermeiden oder sofort mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Mit dieser Verarbeitungsweise gelingt ein wirtschaftliches und sauberes Anwenden von **vdw 950 ultra Fughilfe rapid**.

Nachbehandlung:

Mind. 30 Minuten (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte) nach dem Aufbringen ist die mit **vdw 950 ultra Fughilfe rapid** behandelte Fläche vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen zu schützen. Danach bzw. nach vollständiger Abtrocknung können die behandelten Untergründe mit **vdw Fugenmörtel** verfugt werden.

Technische Daten:

pH-Wert:	ca. 14
Aussehen:	transparent
Begehrbar:	nach ca. 30 Minuten bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte
Verfugbar:	nach ca. 30 Minuten bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte
Lagerung:	24 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde

Verpackung:

1 l Flasche Art. Nr.: 950 101 801

Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden, es sei denn, dass der Inhalt der Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.

Rheinbach-Flersheim im September 2026

So erreichen Sie uns:

 **Rufen Sie kostenlos an oder schreiben Sie uns:**
Kontakt: 0800/800 850 800
Wir stehen Ihnen gern bei Ihrem Projekt zur Seite!

