

vdw 805

Mortier de jointoiment pour pavés avec des joints étroits

Pour charges de trafic légères



Pour le jointoiment de pavés en pierres naturelles, de pavés en blocs de béton et de revêtements en clinckers sur des terrasses, voiries, dans des zones piétonnières et des passages avec des joints étroits à partir de 3 mm.

- Jointoiment rapide, et économique
- Surfaces pavées nettes
- Perméable à l'eau
- Aptitude au coulage
- Résistant aux aspiro-brosseurs
- Résistant à l'abrasion
- Résistance élevée au gel et au sel de déneigement
- Joints durablement comblés
- Mise en oeuvre également possible par temps de pluie
- Respectueux de l'environnement

- nature



- gris



- basalte



*Qualité pour
des professionnels*

GftK

Informations sur le produit

Conditions: Sous-sol stable, propre et perméable à l'eau. Le sous-sol, la substructure et les revêtements doivent être structurés en fonction des charges de trafic attendues et selon les normes en vigueur.

vdw 805 est un mortier de jointoiment, il ne peut donc pas compenser les tassements ou mouvements du support ou des pavés. Les joints de dilatation doivent être aménagés suivant les principes de construction. Les joints du sous-sol et les joints en connexion avec les bâtiments doivent aussi être intégrés. Jointoyez ces joints avec des matériaux flexibles resp. élastiques. **vdw 805 n'est pas conçu pour étanchéifier les surfaces de revêtement ou pour des pavés rugueux.**

Utilisation par des piétons: pose de pavés dans un lit de sable ou de gravillons stable suffisant.

Charges de véhicules: pose de pavés dans un lit de béton ou de mortier drainant selon la charge rencontrée nécessaire. La profondeur des joints comblés jusqu'au mortier de pose ascendent. Dans le cas de surfaces étanches à l'eau, utilisez **vdw 400** ou **vdw 400 plus**.

Profondeur des joints: minimale 30 mm. Pour des joints, qui sont supérieurs à 15 mm, la profondeur des joints doit représenter le double de la largeur.

Largeur des joints: constante minimale 3 mm.

La température de l'objet et à l'extérieur: minimale 7°C, maximale 30°C.

Surface test: Certaines roches, comme par exemple quelques sortes de granits, pierres bleues, clinkers, briques en terre cuite, pierres artificielles, blocs de béton, ou liants, peuvent rencontrer un effet indésirable (par exemple une coloration plus foncée). Ces effets résultent du contact entre le **vdw 805** et le revêtement de finition et ne constituent pas un défaut de la mise en oeuvre. **En général réalisez des essais sur une petite surface.**

Outils: Une perceuse à panier mélangeur pour petites quantités, un tuyau d'arrosage avec une buse de pulvérisation, une cuve à mortier, une brouette, une raclette en caoutchouc, un balai coco.

Préparation de la surface: Nettoyez soigneusement la surface des pavés. Tous les résidus, tels que sable ou mauvaises herbes, doivent être éliminés de la surface. Nettoyez les joints à la profondeur minimale requise, mentionnée ci-dessus.

Mouillez soigneusement la surface des pavés au préalable jusqu'à la saturation avant de les jointoyer.

Mélange: Pré-mélangez la matière minérale dans un seau. Ajoutez le durcisseur/liant se trouvant dans le seau. **Mélangez cette mixture pendant env. 3 minutes** avec une perceuse et un panier mélangeur. **N'ajoutez pas d'eau au mélange.** Étalez le mortier sur toute la surface humide du revêtement avec la raclette en caoutchouc et incorporez-le correctement dans les joints. **Les températures élevées raccourcissent, comme les températures basses prolongent** le temps de durcissement et de protection contre la pluie.

Pendant l'humidification, le mélange et le nettoyage, utilisez uniquement de l'eau du robinet propre et froide!

Balayage: Balayez le mortier en excédent encore humide après env. 5-10 minutes (immédiatement à des températures à partir de 25°C) jusqu'à son élimination complète de la surface à l'aide d'un balai coco humide. Ne répartissez pas les restes de mortier dans les joints encore ouverts.

Les instruments de travail doivent être nettoyés à l'eau avant que le produit ne durcisse.

Les chanfreins doivent être balayés et donc complètement propres.

Durcissement: Toutes les indications se réfèrent à une température de 20°C et à une humidité relative de l'air de 65%. L'accès à la surface venant d'être jointoyée est interdit pendant au moins 12 h. Protégez soigneusement la surface contre les influences mécaniques, la pluie et/ou l'eau. La surface peut ensuite être empruntée. L'autorisation définitive de la surface à la circulation devrait avoir lieu après 7 jours. Le **vdw 805** forme un film liant extrêmement fin, qui reste en place dans un premier temps et met positivement la structure de la surface du revêtement en valeur. Exposé aux intempéries, ce film disparaîtra au bout de quelques mois.

Consommation: Les chiffres de consommation indiqués dans le tableau ci-dessous se réfèrent à des pierres naturelles coupées de tous côtés comme pavés par rangée et sont issues de notre expérience de longue date. Des divergences peuvent résulter de la forme naturelle des pavés et d'autres modèles de pose. En cas de doute, déterminez la consommation en effectuant des essais sur une surface.

Profondeur des joints supposée: 30 mm.

	Dimensions en mm		Consommation env. kg/m ² , pour largeur de joint		
	Largeur	Longueur	3 mm	5 mm	10 mm
Pavés mosaïques	40	40	6,3	10,0	18,0
	50	50	5,1	8,2	15,0
	40	60	5,3	8,5	15,4
Petits pavés	100	120	2,4	3,9	7,6
	100	100	2,6	4,3	8,2
	80	100	2,9	4,8	9,1
	60	80	3,8	6,1	11,4
Gros pavés	160	180	1,6	2,6	5,0
	140	180	1,7	2,8	5,4
	120	160	1,9	3,2	6,1

Caractéristiques techniques:

Densité: env. 1,5 g/cm³

Résistance à la traction

sous pilage: env. 5,5 N/mm²

Résistance à la pression: env. 15,0 N/mm²

Perméabilité à l'eau: env. 1,67 · 10⁻³ m/s (pour une part de joints de 10 %, env. 10 l/m²/min.)

Stabilité au stockage: 1 an, stockage au sec et à l'abri du gel. Ne pas stocker à des températures supérieures à 20°C

Conditionnement: 10 kg et 25 kg (seau en plastique).

Consignes de sécurité: Évitez le contact avec la peau ou les yeux. Portez des gants de protection et des lunettes de protection appropriées. Tenez à l'écart des enfants. Veillez à une aération suffisante dans le cas d'une utilisation dans des locaux fermés.

Contact (Votre interlocuteur):

Les indications faites dans cette notice sont délivrées en toute âme et conscience et ne constituent pas des promesses au sens juridique. Les indications verbales de nos collaborateurs n'ont un caractère engageant que si elles ont été expressément confirmées par écrit. La publication de cette notice entraîne l'annulation de toutes les notices précédentes.

Rheinbach-Flerzheim, mars 2014

vdw 805

Mortier de jointement pour pavés
Pour charge de trafic légères

